













AP9000 2K HS Brilliant Clearcoat Лак с частицами нано-керамики

Только 1,5 - 2 слоя необходимо для достижения хорошего блеска, высокой яркости, отличной стойкости к механическим и химическим воздействиям. Содержит нано-керамические частицы, которые обеспечивают твердость, устойчивость к царапинам в три раза выше обычного лака.

	Состав смеси 2 : 1+10%	Объем	100% 50% 10%	AP9000 AP801/2/3 AP912/3/4
	Вязкость готовой смеси DIN4/20°C		18-20 сек	
	Время жизни смеси		4 часа/20°C	
	Диаметр краскопульты		1.3-1.4мм	
	Давление воздуха		3-4кг/см ²	
	Количество слоев нанесения		1.5-2	
	Толщина покрытия		50-60мк	
	Межслойная сушка		10 минут	
	Сушка при 20°C		8 часов	
	Сушка при 60°C		30 минут	
	Коротковолновая сушка		8 минут	
	Средневолновая сушка		10-15 минут	