



## AP8000 2K HS Thick Film Clearcoat Лак с высоким сухим остатком

Требуется только полтора слоя нанесения, имеет высокий сухой остаток, высокую укрывистость и обеспечивает получение финишного слоя с превосходным глянцем и отличной механической прочностью.

	Состав смеси 2 : 1	Объем	100% 50%	AP8000 AP801/2/3
	Вязкость готовой смеси DIN4/20°C		18-20 сек	
	Время жизни смеси		4 часа/20°C	
	Диаметр краскопульта		1.3-1.4мм	
	Давление воздуха		3-4кг/см <sup>2</sup>	
	Количество слоев нанесения		1.5-2	
	Толщина покрытия		50-70мк	
	Межслойная сушка		10 минут	
	Сушка при 20°C		8 часов	
	Сушка при 60°C		30 минут	
	Коротковолновая сушка		8 минут	
	Средневолновая сушка		10-15 минут	