

ШПАТЛЕВКИ CARSYSTEM



FLEX - Двухкомпонентная полиэфирная контурная шпатлевка по пластикам. Благодаря сбалансированным тиксотропным свойствам, шпатлевка обеспечивает прекрасную заполняемость поверхностных вмятин и царапин.

Цвет:

бежевый.

Техническая характеристика:

- Оптимальная вязкость и эластичность материала обеспечивает равномерное нанесение шпатлевки.
- Мелкодисперсная структура поверхности шпатлевки предотвращает засорение абразивной бумаги
- Оптимальная твердость материала позволяет идеально ровно и без ступенек вышлифовывать зоны перехода от старой поверхности к участку, обработанному шпатлевкой.
- Шпатлевка шлифуется легко и мягко, благодаря оптимально подобранной комбинации связующих веществ.

Область применения:

Применяется для заполнения поверхностных вмятин и царапин на пластиковых бамперах, а также других пластиковых деталях автомобиля.

Предварительная обработка поверхности:

Поверхность необходимо очистить, обезжирить и просушить. Хорошая адгезия будет обеспечена практически на всех видах пластиков, используемых в автомобилях. Например, пластиковые бампера, кузовные панели и детали из стеклопластика.

Технология обработки:



Способ нанесения:
Нанесение шпателем



Количественное соотношение при смешивании:
Добавление 2-3% по весу отвердителя



Особое указание:
Поскольку все полиэфирные материалы гигроскопичны и требуют по возможности сухой обработки, во избежании возникновения пузырей необходимо перекрывать шпатлевку изолирующим слоем акрилового или эпоксидного двухкомпонентного грунта либо аналогами. Те же указания необходимо соблюдать для предотвращения изменения цвета и появления ореолов при последующем окрашивании, что происходит из-за передозировки отвердителя, особенно при окрашивании малоукрывистыми красками и светлыми оттенками металла.



Время жизни приготовленной шпатлевки:
около 4-5 мин. при +20°C



Воздушная сушка:
при +20°C в помещении - 20-30 мин.



Шлифование:
Предварительное шлифование:
по сухому - абразивом P80

Последующее шлифование:
по сухому - абразивом P120-280

Рекомендации:

Для ускорения процесса высыхания, особенно в зимнее, время рекомендуется дополнительно прогревать кузовные детали перед нанесением шпатлевки.

Хранение:



Хранить при температуре 18° - 20° в закрытой оригинальной упаковке.
Срок хранения 6 - 9 месяцев.

Меры предосторожности: Огнеопасно. Не давать детям. Избегать попадания в глаза и на кожу. Не вдыхать. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При проглатывании обратиться к врачу. Избегать попадания отвердителя, содержащего бензойл-пироксид на кожу и в глаза. В случае попадания отвердителя на кожу, обработать ее спиртом и тщательно промыть водой с мылом. В случае попадания отвердителя в глаза сразу же тщательно промыть их теплой водой и обратиться к врачу-окулисту.