

*Антигравий предназначен для создания плотного эластичного покрытия, защищающего от ударов камней и воздействия бензина, масел, воды и солей, обладающего шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами. Цвет: черный, белый, серый.*



3'-5'

Ø4,0 mm  
P = 2,0-4,0 bar  
x2-3

3'-5'

2h/20°C  
60/60°C

20'

## Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание  
Алюминий, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом  
Scotch-Brite красный, обезжиривание  
Сталь – обезжиривание, обработка абразивом P80-P120, обезжиривание

## Применение

Диаметр сопла . . . . . 4,0 мм  
Давление . . . . . 2,0-4,0 атм  
Дистанция . . . . . 20-25 см  
Рекомендуемая толщина слоя . . . . . 100 мкм  
Число слоев . . . . . 2-3  
Теоретический расход . . . . . 1 литр продукта на 3 м<sup>2</sup> (100 мкм)  
Температура . . . . . +15°C - +30°C  
Относительная влажность воздуха . . . . . до 75%

## Сушка

Воздушная сушка при +20°C . . . . . 2 часа  
Форсированная сушка при +60°C . . . . . 60 мин  
Инфракрасная сушка . . . . . 20 мин

## Последующие покрытия

Любые лакокрасочные материалы

Срок годности . . . . . 24 месяца