



## ШПАТЛЕВКИ CARSYSTEM

FILL - Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка с высокими тиксотропными качествами. Это позволяет наносить ее любыми по толщине слоями, легко заполняя большие неровности на кузовных деталях, в том числе вертикальных.

**Цвет:**

Бежевый.

**Техническая характеристика:**

- Оптимальная вязкость и эластичность материала обеспечивает равномерное нанесение шпатлевки.
- Быстрое и равномерное высыхание материала предотвращает засорение абразивной бумаги.
- Оптимальная твердость материала позволяет идеально ровно и без ступенек вышлифовывать зоны перехода от старой поверхности к участку, обработанному шпатлевкой.
- Шпатлевка шлифуется легко и мягко, благодаря оптимально подобранной комбинации связующих веществ.

**Область применения:**

Выравнивание глубоких неровностей и вмятин кузовов легковых, грузовых автомобилей и других транспортных средств. Шпатлевка может применяться при ремонте любых деталей из стеклопластика.

**Предварительная обработка поверхности:**

Поверхность необходимо очистить, обезжирить и просушить. Хорошая адгезия будет обеспечена на любых тщательно шлифованных поверхностях, как, например, металл, древесина и стеклопластик (за исключением термопластичных акриловых материалов).

**Технология обработки:**



**Способ нанесения:**  
Нанесение шпателем



**Количественное соотношение при смешивании:**  
Добавление 2-3% по весу отвердителя



**Особое указание:**  
следует избегать передозировки отвердителя, так как это может привести к образованию пятен и ореолов при последующем окрашивании поверхности, особенно малоукрывистыми красками и светлыми оттенками металлика.



**Время жизни приготовленной шпатлевки:**  
около 4-5 мин. при +20°C



**Воздушная сушка:**  
при +20°C в помещении - 20-30 мин.



**Шлифование:**  
Предварительное шлифование:  
по сухому - абразивом P80

Последующее шлифование:  
по сухому - абразивом P120-280

**Рекомендации:**

Для ускорения процесса высыхания особенно в зимнее время рекомендуется дополнительно прогревать кузовные детали перед нанесением шпатлевки.

**Хранение:**



Хранить в прохладном месте в закрытой оригинальной упаковке.

**Меры предосторожности:**

Избегать попадания отвердителя, содержащего бензойл-пироксид на кожу и в глаза. В случае попадания отвердителя на кожу, обработать ее спиртом и тщательно промыть водой с мылом. В случае попадания отвердителя в глаза сразу же тщательно промыть их теплой водой и обратиться к врачу-окулисту.