

Двухкомпонентный быстросохнувший акриловый лак.
Применим для точечного и поддетального ремонта
металлических и пластиковых деталей автомобиля.
Обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета,
стойек к царапинам.



1000 ml : 500 ml



6h/20°C



16"-19"/20°C



Ø1,2-1,6 mm
P = 2,5-4,0 bar
x2=40-50 мкм





5'-10'



6h/20°C
20'/60°C



7'



Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 10-15 мин

Применение

Смешивание компонентов:	По объему	По весу
2K акриловый лак Экспресс 2+1 RX C-03	100 мл	100 г
отвердитель RX H-03	50 мл	50 г

НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ!


Жизнеспособность	6 часов при +20°C
Вязкость распыления	16"-19" при +20°C
Диаметр сопла	1,2-1,6 мм
Давление	2,5-4,0 атм
Число слоев	2
Рекомендуемая толщина	40-50 мкм
Теоретический расход	1 литр продукта на 7,5 м ² (50 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	6 часов
Форсированная сушка при +60°C	20 мин
Инфракрасная сушка	7 мин

Срок годности. 24 месяца

Двухкомпонентный быстросохнувший акриловый лак.
Применим для точечного и подетального ремонта
металлических и пластиковых деталей автомобиля.
Обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета,
стойек к царапинам.



1000 ml : 333 ml



6h/20°C



16"-19"/20°C


 ϕ 1,2-1,6 mm
 P = 2,5-4,0 bar
 x2=40-50 мкм


5'-10'


 6h/20°C
 20'/60°C


5'-7'

Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 10-15 мин

Применение

Смешивание компонентов:	По объему	По весу
2K акриловый лак Экспресс 3+1 RX C-03	100 мл	100 г
отвердитель RX H-03	33 мл	33 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02, RX T-03	10 мл	10 г
Жизнеспособность	6 часов при +20°C	
Вязкость распыления	16"-19" при +20°C	
Диаметр сопла	1,2-1,6 мм	
Давление	2,5-4,0 атм	
Число слоев	2	
Рекомендуемая толщина	40-50 мкм	
Теоретический расход	1 литр продукта на 7,5 м ² (50 мкм)	
Температура	+15°C - +30°C	
Относительная влажность воздуха	до 75%	

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	6 часов
Форсированная сушка при +60°C	20 мин
Инфракрасная сушка	5-7 мин

Срок годности. 24 месяца