



AP3000 2K MS Quick Dry Clearcoat Быстросохнущий лак

Подходит для локального ремонта или нанесения на весь кузов при низкой температуре. Отличный глянец, высокая твердость и сильное сопротивление атмосферным воздействиям.

	Состав смеси 2 : 1+10%	Объем	100% 50% 10%	AP3000 AP811/2/3 AP912/3/4
	Вязкость готовой смеси DIN4/20°C		18-20 сек	
	Время жизни смеси		2 часа/20°C	
	Диаметр краскогульты		1.3-1.4мм	
	Давление воздуха		3-4кг/см ²	
	Количество слоев нанесения		2	
	Толщина покрытия		50-60мк	
	Межслойная сушка		10 минут	
	Сушка при 20°C		5 часов	
	Сушка при 60°C		30 минут	
	Коротковолновая сушка		8 минут	
	Средневолновая сушка		10-15 минут	