

Пластификатор SMF-600

Описание продукта

SMF-600 универсальный пластификатор разработан для применения с акриловыми, акрил-уретановыми, полиуретановыми грунтами, эмалями и лаками. Значительно увеличивает гибкость и эластичность материалов. Применяется для покрытия всех полумягких и мягких пластиков.

Цвет: прозрачный

Пропорции смешивания (объём)

2К отделочное покрытие STARCOAT 2:1	2	2К отделочное покрытие STARCOAT 10:1	10
Отвердитель SCH-41	1	Отвердитель SCH-41	1
Пластификатор SMF-600	0,5	Пластификатор SMF-600	2
1К акриловый грунт SPA-119S	2	2К полиуретановый грунт SPU-411Q	4
Пластификатор SMF-600	1	Отвердитель SPH-34	1
		Пластификатор SMF-600	1
2К полиуретановый грунт SPU-211HS	5	2К лак STARCLEAR SC-4101Q	4
Отвердитель SPH-34	1	Отвердитель SCH-41	1
Пластификатор SMF-600	1	Пластификатор SMF-600	1

Применение

1. Пластификатор SMF-600 может быть добавлен только в готовую смесь, которая должна быть использована в течении 2 часов. При использовании по истечении этого времени снижается пластичность и увеличивается время высыхания. Чрезмерное количество SMF-600 так же увеличит время высыхания.
 2. Длительное воздействие низких температур может привести к увеличению вязкости. В этом случае перед использованием следует выдержать материал в теплом помещении до достижения комнатной температуры.
 3. SMF-600 не рекомендуется использовать при покрытии поверхностей из полипропилена и полиэтилена. Применять грунт по пластику SMP-201.
 4. Краску перед применением тщательно взболтать. При нанесении выдерживать необходимое время межслойной сушки.
 5. См. TDS к используемым материалам.
- Хранить с плотно закрытой крышкой при температуре не ниже 5°C.



Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.