


Двухкомпонентный акриловый грунт-выравниватель.
Применим для обработки больших поверхностей, наносится, в том числе, методом “мокрый по мокрому”.
Цвет: серый, белый, черный.



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлевка – обработка абразивом P80-P240, обезжиривание

Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, 2K Washprimer или EP primer

Применение

Смешивание компонентов:	По объему	По весу
2K акриловый грунт 4+1 RX F-01G/W/B	100 мл	100 г
отвердитель RX H-11	25 мл	14 г
разбавитель для акриловых ЛКМ		
RX T-01, RX T-02, RX T-03	21 (36)* мл	11 (19)* г
Жизнеспособность		1 час при +20°C
Вязкость распыления		22" (18")* при +20°C
Диаметр сопла		1,6-1,8 (1,6)* мм
Давление		3,0-4,0 атм
Рекомендуемая толщина		100-200 (30)* мкм
Теоретический расход	1 литр продукта на 10 м ²	(100 мкм)
Температура		+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха		до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	4 часа (30 мин)*
Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Инфракрасная сушка	15 мин

Обработка

Сухое шлифование	абразив P320-P500
Шлифование с водой	абразив P600-P1000
Нанесение эмали методом “мокрый по мокрому”	через 30 мин

Последующие покрытия

Двухкомпонентные акриловые эмали, базовые эмали, алкидные эмали

Срок годности. 24 месяца

* В скобках указаны цифры для метода “мокрый по мокрому”.