



## AP303 2K Thick Film Primer Акриловый толстослойный грунт

Двухкомпонентный продукт с высоким содержанием сухого остатка, наносится толстым слоем, быстро сохнет, легко шлифуется, не забивает абразив. Обладает хорошими заполняющими свойствами. Совместим со всеми современными лакокрасочными системами. При необходимости очень толстого слоя – можно наносить до четырех слоев!

Основания	Старый слой краски, OEM краска, 2K материалы.		
	Состав смеси 4:1:1	Объем	100% AP303 25% AP810 25% AP902/3/4
	Вязкость готовой смеси DIN4/20°C		18-22 сек
	Время жизни смеси		60 минут/20°C
	Диаметр краскопульта		1.6-1.9мм
	Количество слоев нанесения		2-4
	Толщина покрытия		150мк
	Давление воздуха		3-4кг/см <sup>2</sup>
	Сушка при 20°C	Шлифовка по мокрому	Шлифовка по сухому
	Сушка при 60°C		30 минут
	Коротковолновая сушка		10 минут
	Средневолновая сушка		10-20 минут
	Шлифовка по сухому		P400
	Шлифовка по мокрому		P800