








Описание	Quickline Epoxy Primer, QP-3200 – шлифуемый эпоксидный грунт, обеспечивающий отличную адгезию к широкому спектру металлов и лакокрасочных покрытий. Характеризуется хорошей наполнительной способностью и легкостью шлифования.	
Продукт и добавки	Грунт: Отвердитель: Разбавитель:	QP-3200 Quickline Epoxy Primer QH-4600 Quickline Hardener for QP-3200 QS-5210 Quickline MS Fast Thinner (15 - 25°C) QS-5220 Quickline MS Standard Thinner (20 - 30°C) QS-5230 Quickline MS Slow Thinner (25 - 35°C)
Подготовка Поверхности	 Тщательно обезжирить до/после шлифования.	 Шлифование машинкой: Старые покрытия: абразивом P240-P320 Голый металл: абразивом P120-P180 Алюминий: абразивом P240-P320 Шпатлевка: абразивом P120-P180
Смешивание	 Quickline Epoxy Primer QP-3200 Quickline Hardener QH-4600 Quickline MS Thinner QS-5210/5220/5230	3 части 1 часть 0.6 – 0.9 частей Время жизни готовой смеси: 3 часа
Краскопульт	 Стандартный: HVLP:	Сопло 1.3 – 1,6 мм, давление воздуха – 2,5 - 3 бара Сопло 1.3 – 1.6 мм, давление воздуха 2 бара – см. инструкции производителя краскопульты
Нанесение	 1 - 2 слоя Толщина покрытия 40 - 80 мкм	
Межслойная сушка	 10 минут между слоями при 20°C До матового состояния	
Сушка	 Воздушная сушка при 20°C: Принудительная сушка:	16 часов до готовности к шлифованию 30 мин. при 60°C до готовности к шлифованию ИК-сушка 10-15 минут при температуре поверхности 80°C
Шлифование	Перед нанесением отделочного покрытия поверхность грунта QP-3200 необходимо шлифовать по сухому P400 – P500 или P800 – P1000 по мокрому .	
Содержание летучих органических веществ (VOC) Европейские нормы по содержанию летучих органических веществ для данного продукта - максимум 540 г в литре готового к применению материала.		