

2K HS лак STARTOP HS

Описание продукта

STARTOP HS - это новый лак с высоким содержанием сухого остатка, в основном состоящий из акрило-полиуретановой смолы, но при этом лак абсолютно прозрачный и не имеет желтизны. У этого лака уменьшено время сушки, низкая вязкость и превосходные характеристики, такие как внешний вид, глянец, сохранение глянца в процессе эксплуатации и долговечность покрытия. Отличные физико-химические свойства покрытия после полного отверждения. Отличная обрабатываемость при распылении и отличная растекаемость при нанесении. Лак может быть использован как для частичного, так и для полного ремонта.

Пропорции смешивания (объём):

	Объём	Вес
Лак STARTOP HS	100	100
Медленный отвердитель SCH-52		
Стандартный отвердитель SCH-51	50	49
Быстрый отвердитель SCH-50		

ПРИМЕНЕНИЕ



Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



2-2,5 bar (гравитационная подача)
2 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.2-1.5 мм



Лак STARTOP HS
Отвердители серии SCH-50
2:1



10 минут при 25°C



2-3 bar (гравитационная подача)
2 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.2-1.5 мм



До полировки
3 часа при 20°C
20-30 минут при 60°C



3-4 bar (сифонная подача)
2 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.4-1.6 мм

Вязкость: 20-22 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

3 часа при 25°C со стандартным отвердителем SCH-51

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 500 г/л готовой смеси.