



08/2009

::: Soft

(polyester body putty)
Полиэфирная кузовная шпатлевка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Soft – быстросохнущая полиэфирная 2К шпатлевка.

- Обладает высокой дисперсностью
- Не образует пор на поверхности
- Обладает хорошими тиксотропными свойствами
- Образует ровную, гладкую поверхность
- Быстро высыхает на поверхности
- Легко шлифуется
- Только для использования на стальных поверхностях
- Не для использования на оцинкованных и алюминиевых поверхностях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для заполнения глубоких неровностей и вмятин при ремонте легкового и грузового транспорта, автобусов и железнодорожных вагонов, а также для перекрытия наполняющей и стекловолокнутой шпатлевки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость поставляемой продукции при +20°C: паста
Содержание V.O.C.: 2004/42/IIВ (b)(250) < 250г/л
Цвет: бежевый.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

ПОВЕРХНОСТЬ:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

ДОЗИРОВКА:

Добавлять 2-3 % отвердителя по весу.

Не допускайте передозировки отвердителя во избежание сквозного обесцвечивания лакокрасочного покрытия.



08/2009

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

4-5 минут при +20°C.

ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА РЕАКЦИИ:

Не менее +5°C.

НАНЕСЕНИЕ:

Наносить шпателем.

СУШКА:

Воздушная сушка в течение 20-30 мин при +20°C.

ШЛИФОВАНИЕ:

После соответствующего времени сушки.

В качестве наполняющей шпатлевки

- предварительное шлифование – «по сухому» абразивами P80 - P120
- окончательное шлифование – «по сухому» абразивами P120 – 240.

ПЕРЕКРЫТИЕ:

Шпатлевка может перекрываться шпатлевками Elastic Weiss/Beige и Spray.

ХРАНЕНИЕ:

Прим. 6 - 8 месяцев в закрытой оригинальной упаковке при температуре 18 - 20°C.



08/2009

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать пользователю. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования ответственности работодателей химической промышленности.

Copyright VOSSCHEMIE