

2К Эпоксидный грунт FPE 410

Описание продукта

FPE 410 (серый) 2К эпоксидный грунт, обеспечивает отличную адгезию последующих покрытий к различным металлам и превосходную защиту от коррозии и окисления. Легко шлифуется, не забивая абразив. Имеет высокую толщину слоя и может применяться для ремонта как легковых, так и грузовых автомобилей. Благодаря своим уникальным антикоррозионным свойствам может применяться самостоятельно без фосфатирующих грунтов.

Цвет: серый

Плотность: 1.8 кг/л.

Пропорции смешивания:

Перед использованием тщательно перемешать

| | Объем | Вес |
|--------------------------|-------|-----|
| Грунт FPE 410 | 100 | 100 |
| Отвердитель FEH-42 | 25 | 15 |
| Разбавители серии FR-200 | 25 | 21 |


ПРИМЕНЕНИЕ




Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



4 бар (сифонная подача)
2-3 мокрых слоя
Толщина покрытия = 75-150 мкм
Сопло 1.5-1.7 мм



2К эпоксидный грунт FPE410
Уретановый отвердитель FEH42
Разбавители серии SR-200
4:1:1



Время сушки до шлифования
3 часа при 25°C



3 бар (гравитационная подача)
2-3 мокрых слоя
Толщина покрытия = 75-150 мкм
Сопло 1.5-1.7 мм



Финишная обработка (сухая)
абразивом градации P400



Финишная обработка (с водой)
абразивом градации P600

Шлифование с использованием воды следует проводить в теплом помещении для должного её испарения, во избежание возникновения вздутия и других дефектов.

Вязкость: 16~18 сек. Ford Cup #4 (21~22 сек. Zahn Cup #2) при 25°C

Жизнеспособность:

8 часов при 25°C со стандартным отвердителем FEH-42

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 600 г/л готовой смеси.