



Однокомпонентная акриловая грунт-эмаль предназначена для окраски металлических и пластиковых деталей.
EU/2004/42 Cat II B(d) VOC 700 g/l, VOC limit 420 g/l
Цвет: белый, белый матовый. чёрный, чёрный матовый,
Фасовка: 0,5 кг



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P500, обезжиривание
Черная, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка матирующим полотном серого цвета, обезжиривание
ABS, стеклопластик – обезжиривание, обработка абразивом P500 или матирующим полотном серого цвета, обезжиривание
Полипропилен и его модификации - обезжиривание, Грунт по пластмассе RX P-05

Пропорции смешивания

	По объёму	По весу
Грунт-эмаль RX E-01	100 мл	100 г
Разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	40 мл	30 г

Нанесение

Вязкость распыления (ВЗ-4)	16-19" при +20°C
Диаметр сопла	1,4-1,6 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2-3
Рекомендуемая толщина	30-40 мкм
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C	10 мин
Воздушная сушка при +20°C	30 мин

Срок годности 24 месяца



16-19"/20°C
RX T-01, RX T-02 P = 2,0-4,0 bar
40%

ø 1,4-1,6 mm
x2-3

10'

10'/60°C
30'/20°C