






ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕЙ ХИМИК



	ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ ХИМИК	ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХИМИК	АНТИСИЛИКОН ХИМИК	ОЧИСТИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ (водно-спиртовой)
Скорость испарения	Быстрый	Умеренный	Умеренный	Медленный
Сложные маслянистые и битумные загрязнения	+++	+++	++	+
Сложные силиконовые загрязнения, полировальные пасты	++	++	+++	++
Финальное обеспыливание / Антистатический эффект	+/-	+/-	++/+	+++/>+++
Взаимодействие с металлами	Нейтрален	Нейтрален	Нейтрален	С осторожностью *
Взаимодействие с пластиками (в т.ч. окрашенными)	С осторожностью *	С осторожностью	Нейтрален *	Нейтрален
Взаимодействие с термoplastиками для оптики	С осторожностью	Не допускается	С осторожностью *	Нейтрален *
Взаимодействие с базовыми ЛКП (эмаль-лак)	Нейтрален *	С осторожностью *	Нейтрален	Нейтрален
Взаимодействие с базовыми грунтами	С осторожностью *	С осторожностью	Нейтрален *	Нейтрален
Выраженность запаха	Умеренный спокойный запах	Сильный запах	Выраженный запах	Выраженный запах

* не допускать длительного воздействия, избегать продолжительного контакта с поверхностью

Важно! Перед применением любого нового обезжиривателя/очистителя **обязательно** протестируйте его совместимость с ЛКП и материалами, на которых планируется применение. Не допускается использования обезжиривателей на непросушенных ЛКП