

---

## 2K HS лак STARCLEAR SC-4100HS

---

### Поверхности пригодные к нанесению

Отделочные покрытия STARBASE, OEM (заводские) покрытия, старые ЛКП.

### Рекомендации по нанесению:

Когда базовое покрытие полностью высохнет, нанесите SC-4100HS сначала в один туманный слой, а затем сразу полный полумокрый слой. Не рекомендуется нанесение этого лака в 2 слоя во избежание дефекта заклипания.

### Сушка

#### Воздушная сушка

|              |             |
|--------------|-------------|
| От пыли      | 10-20 минут |
| До полировки | 8 часов     |

#### Принудительная сушка

20 минут при 60°C

**Рекомендованная толщина сухой плёнки:** 40 - 60 мкм.

### Последующие покрытия

Может перекрываться тем же покрытием в любое время. Шлифование допустимо по истечении 24 часов. Обратитесь к местному представителю SAMHWA для получения рекомендаций.

**Выбор отвердителя** Отвердители серии SCH-60 следует выбирать в зависимости от температуры и площади ремонтируемой поверхности.

| Площадь          | SCH-60  | SCH-61  | SCH-62  |
|------------------|---------|---------|---------|
| Точечный ремонт  | 10~25°C | 25~35°C | 30~45°C |
| Панельный ремонт | 5~20°C  | 20~30°C | 25~40°C |
| Полный ремонт    | 5~15°C  | 15~25°C | 20~35°C |

### Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования. (См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.