


Technical Datasheet QP-3411_3415_3417_V

 QUICKLINE® ГРУНТ QUICK-BUILD 4:1



Описание	Грунт-наполнитель Quick-Build 4:1, QP-3411/3415/3417 – грунт с высоким сухим остатком и высокой плотностью. Отличительные особенности данного грунта, такие как быстрое время сушки, высокая наполняющая способность, устойчивость к потекам и усадке, позволяют его использовать как для локального ремонта, так и ремонта целых деталей.		
Материалы	Грунт-наполнитель:	QP-3411 <i>Quickline</i> Quick-Build 4:1 - Белый QP-3415 <i>Quickline</i> Quick-Build 4:1 - Серый QP-3417 <i>Quickline</i> Quick-Build 4:1 - Темно-Серый	
	Отвердители:	QH-4210 <i>Quickline</i> MS Быстрый отвердитель (до 25°C) QH-4220 <i>Quickline</i> MS Стандартный отвердитель (20 - 30°C) QH-4230 <i>Quickline</i> MS Медленный отвердитель (25 - 35°C) QH-4700 <i>Quickline</i> Отвердитель 4700 (18 - 30°C)	
	Разбавители:	QS-5210 <i>Quickline</i> MS Быстрый разбавитель (15 - 25°C) QS-5220 <i>Quickline</i> MS Стандартный разбавитель (20 - 30°C) QS-5230 <i>Quickline</i> MS Медленный разбавитель (25 - 35°C)	
Подготовка поверхности		Тщательно обезжирить поверхность до и после шлифования	 Заводской катафорезный грунт / старые покрытия: абразив P240-P320 Голый металл: P120-P180 Шпатлевка: P120-P180
	<i>Quickline</i> Quick-Build 4:1 можно наносить на небольшие участки голой стали. Для обеспечения качественного ремонта рекомендуется на такие участки предварительно наносить антикоррозионный грунт <i>Quickline</i> QP-3100. Прочие виды металла, такие как алюминий, должны быть обработаны антикоррозионным грунтом.		
Смешивание		Материалы	По объему По весу
		<i>Quickline</i> Quick-Build 4:1 - QP-3411/5/7	4 100 грамм
		<i>Quickline</i> Отвердители	1 15 грамм
		<i>Quickline</i> Разбавители QS-5210/5220/5230	0.5 - 1 7-14 грамм
		Время жизни готовой смеси при 20°C	30 - 40 минут
		Вязкость готовой смеси: DIN 4 20°C	32-38 секунд
Краскорасп-ль		HVLP/Конвенциональный:	Сопло 1.7 – 2.0 мм Рабочее давление - смотрите рекомендации производителя
Слоев		3 слоя (150 – 200 мкм толщина покрытия)	
Выдержка между слоями		До матовения или 3 – 5 минут при 20°C	
Время сушки		Воздушная сушка/20°C:	Горячая сушка /60°C (металл)
		с QH-4210	1.5 часа 15 минут
		с QH-4220/4700	2.5 часа 20 минут
		с QH-4230	3 часа 30 минут
		При использовании ИК сушки выдержка перед началом сушки должна быть не менее 5 мин. Сушить на расстоянии 70 – 100 см. Время сушки: 10 -20 минут / зависит от используемого оборудования	

Настоящие материалы предназначены для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS).

ООО «ППГ Индастриз»,
117587, Москва, Варшавское шоссе
118, корпус 1
Тел.: 8 (495) 213- 31- 07

Technical Datasheet QP-3411_3415_3417_V

 QUICKLINE® ГРУНТ QUICK-BUILD 4:1



Шлифовка перед нанесением финишного покрытия	Quick-Build 4:1 необходимо шлифовать перед нанесением следующего покрытия		
			
Шлифование по-сухому – P400-P500 Шлифование по-мокрому – P800-P1000			
Внимание: Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Quickline</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды.			
Содержание ЛОС (летучих органических веществ) Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.c) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 540 г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 540 г/л.			

Настоящие материалы предназначены для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS).

ООО «ППГ Индастриз»,
117587, Москва, Варшавское шоссе
118, корпус 1
Тел.: 8 (495) 213- 31- 07