

2K HS лак STARCLEAR SC-4100HS

Описание продукта

STARCLEAR SC-4100HS 2K высокопродуктивный акрил-уретановый лак премиум класса с высоким содержанием сухого остатка. Может использоваться принудительная и воздушная сушка без ущерба для качества и долговечности покрытия. Имеет хорошую растекаемость и безупречный внешний вид. Высокая толщина плёнки достигается всего за 1,5 слоя.

Пропорции смешивания (объём):

Лак SC-4100HS	100
Медленный отвердитель SCH-62	
Стандартный отвердитель SCH-61	25
Быстрый отвердитель SCH-60	

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести один лёгкий полуслой и затем нанести полный мокрый слой.



Используйте средства индивидуальной защиты дыхательных органов.



0.5-0.7bar (гравитационная подача)
1,5 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло1.2-1.5 мм



Лак SC-4100HS
Отвердители серии SCH-60
4:1



10 минут при 25°C



2bar (гравитационная подача)
1,5 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло1.3-1.5 мм



До полировки
8 часов при 25°C
20 минут при 60°C



2-2.5bar (сифонная подача)
1,5 мокрых слоя
Толщина покрытия=40-60 мкм
Сопло 1.4-1.6 мм

Вязкость: 18-20 сек. Ford Cup #4 при 25°C

Жизнеспособность:

3 часа при 25°C со стандартным отвердителем SCH-61

Содержание летучих веществ:

Теоретическое VOC: 500 г/л готовой смеси.