

2К Шпатлёвка универсальная MAXFILL SF-103

Описание продукта

MAXFILL SF-103 2К легкая универсальная полиэфирная шпатлёвка для заполнения вмятин на кузове авто. Наносится практически на любые виды металлов, в том числе на оцинкованные, слоем толщиной до 2 см. Простая в использовании, отлично сохнет при низких температурах, легко шлифуется даже по истечении длительного времени.


Цвет: белый.

Пропорции смешивания (вес)


Перед использованием тщательно перемешать

Шпатлёвка SF-103	100
Отвердитель	1~3

Применение



Шпатлёвка SF-101
Отвердитель
100:1~3



Время сушки до шлифования
20 минут при 25°C



Наносить пластиковым или
металлическим шпателем.



Финишная обработка
абразивом градации P180



Содержит полиэфирные смолы
и пероксид. При шлифовании
использовать пылевую маску.

Жизнеспособность:

3~5 минут при 25°C

При высокой температуре воздуха (32°C и выше), добавляйте количество отвердителя меньше 2 частей. Это продлит жизнеспособность готовой смеси.

2К Шпатлёвка универсальная MAXFILL SF-103

Поверхности пригодные к нанесению и их подготовка.

Сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, шпатлёвка.
Сталь тщательно обезжирить и зашлифовать сухим абразивом градации P80-120.
Алюминий тщательно обезжирить и зашлифовать абразивом из нетканного материала по типу скотч брайт красной модификации или градации P240-400.
Шпатлёвку тщательно обезжирить и зашлифовать сухим абразивом градации P80-120.
Стекловолокно тщательно обезжирить и зашлифовать сухим абразивом градации P120-180.
Не рекомендуется наносить на существующие покрытия. Не наносить на термопластичные материалы и лаки.

Примечание: Во избежании оконтуривания зашлифовать кромку сухим абразивом градации P240 перед нанесением грунта-наполнителя. Не наносить на фосфатирующие грунты.

Сушка

Время сушки до шлифования 20 минут при 25°C.

Шлифование:

Обработать сухим абразивом градации P80-120, далее использовать абразив под последующее покрытие рекомендованный производителем. Не рекомендуется использовать абразив с применением воды.

Последующие покрытия:

Шпатлёвки KAROCLE могут быть перекрыты любым акриловым, полиуретановым грунтом KAROCLE.

Срок годности: 2 года в герметичной заводской упаковке при комнатной температуре.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования.(См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.