



<b>Описание</b>	<b>Quickline DG</b> - двухкомпонентная акриловая эмаль. Обладает высокой укрывистостью и превосходным блеском, гарантирует стойкое качественное покрытие при любых видах ремонтной окраски.		
<b>Продукт и добавки</b>	Эмаль: Отвердитель: Разбавитель:	QG-xxxxxx Акриловая эмаль Quickline Direct Gloss готового цвета QH-4220 Отвердитель Quickline MS Стандартный QS-5220 Разбавитель Quickline MS Стандартный	
<b>Подложки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Грунт Quickline QP-3400</li> <li>- Старое покрытие (в хорошем состоянии)</li> </ul>		
<b>Подготовка</b>		P400 и тоньше (сухое шлифование)	
			P600 и тоньше (с водой)
<b>Смешивание</b>	 <p>Эмаль Quickline QG-xxxxxx Отвердитель Quickline MS Hardener QH-4220 Разбавитель Quickline QS-5220</p> <p>Время жизни готовой смеси:</p>		<p>По объему:</p> <p>2 части 1 часть 10%</p> <p>4 часа</p>
<b>Краскопульт</b>		Стандартный: HVLP:	<p>Сопло 1.6 – 1.8 мм, давление воздуха – 4 бара</p> <p>Сопло 1.3 – 1.6 мм, давление воздуха – см. инструкции производителя краскопультя</p>
<b>Нанесение</b>		2 полных одинарных слоя	
<b>Межслойная сушка</b>		5 - 10 мин. между слоями при 21°C	
<b>Сушка</b>		<p>Воздушная сушка при 21°C:</p> <p>Принудительная сушка:</p>	<p>От пыли: Монтажная прочность:</p> <p>60°C: Монтажная прочность:</p> <p>15 мин. 12 часов</p> <p>30 мин. после остывания детали</p>
<b>Примечания:</b>			
<b>Очистка оборудования</b> – промывайте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя.			
<b>Утилизация отходов</b> – в соответствии с местным законодательством.			

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала.

PPG Industries (UK) Ltd  
Auto Refinish  
Needham Road  
Stowmarket, Suffolk.  
IP14 2AD  
Tel: 01449 771775