

Однокомпонентный грунт предназначен для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластмасс. Цвет: прозрачный, серый.

0,5
л



Ø1,2-1,4 mm
P=2,5-4,0 bar
x=5-10 мкм

10/20°C

Подложки, подготовка поверхности

Пластмасса – обезжирить, нагреть до +60°C, обезжирить, обработать абразивным материалом Scotch-Brite красный, обработать средством для удаления силикона (RX N-02)

Применение

Грунт по пластмассе RX P-05T/S - готовый к применению материал.

НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ!

Диаметр сопла	1,2-1,4 мм
Давление	2,5-4,0 атм
Число слоев	1
Рекомендуемая толщина	5-10 мкм
Теоретический расход	1 литр продукта на 25 м ² (5 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 10 мин

Последующие покрытия

2К грунт Plastic Plus 5+1 (RX P-06)

Пластифицированные 2К акриловые эмали, базовые эмали

Срок годности 24 месяца