



СОЗДАЕМ ИДЕАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ™

# EASY 3

Шпатлевка пластичная универсальная



НОВИНКА

# EASY 3

## Шпатлевка пластичная универсальная



НОВИНКА

### СВОЙСТВА

Особо пластичная шпатлевка, которая может использоваться как наполняющая, так и доводочная.

- очень мягкая и гладкая
- легко наносится и шлифуется
- не содержит пор
- обладает отличной адгезией

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Типичное применение	наполнение и финишная доводка неровностей перед грунтованием
Внешний вид	золотистый
Пропорция смешивания	2%
Удельный вес	1,81 г/см <sup>3</sup>

### РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Необходимые инструменты

- Палитра для смешивания Onion Board™
- Шпатель U-POL
- Обезжириватель SYSTEM 20™
- Абразивы
- Проявочное покрытие
- Респиратор MAXIMUM
- Малярный комбинезон MAXIMUM

#### Подготовка поверхности

Голый металл	Алюминий	Гальваника	Оригинальное ЛКП	Шпатлевки	Стеклопластики (GRP)
S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002	—	S2000
P80	P180	P180	P180	P80-180	P180

- EASY 3 — мультифункциональна и имеет хорошую адгезию к большинству материалов.
- Для достижения наилучшего результата очень важно тщательно подготовить поверхность.
- Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20.

#### Нанесение

	Пропорция смешивания	Время для нанесения	Время до шлифовки
+10°C	3%	6–7'	20'
+20°C	2%	4–6'	15–20'
+30°C	1%	4'	15'

- Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице.
- Тщательно смешайте на планшете для смешивания (Onion Board).
- Наносить с нажатием для снижения попадания воздуха.
- Не рекомендуется наносить при температуре ниже +5°C.

#### ИК-сушка

Время	5 мин.
Расстояние	80 см
Температура (максимальная)	+80°C

#### Шлифование

Начало	P80–P120
Окончание	P180–P240

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие во время процесса шлифования для выявления неровностей

#### Последующие покрытия

U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

### ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Срок годности	4 года с даты производства (указана на этикетке) в невскрытой оригинальной упаковке.
Рекомендованная температура хранения	+5...+25°C

#### VOC Информация

Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) в готовом для использования виде составляет 250 г/л. Доля VOC в данном продукте 219 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является <100 г/л.

Артикул	Тара	Цвет
EASY3/1	1,1л банка	золотистый