



Бриллиант среди красок

1К Грунт для пластика SMP-200G/201

Использование

Обеспечивает отличную адгезию к термопластичным деталям и различным пластикам экстерьера и интерьера авто, не требует шлифования, быстро сохнет.

Поверхности пригодные к нанесению

Термопластичные формованные детали интерьера и экстерьера различной жёсткости.

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 5 - 10 мкм.

Последующие покрытия

Выдержать до нанесения последующего покрытия не менее 15 минут. Нанести уретановый грунт KAROCLE, отделочное покрытие STARBASE или STARCOAT.

Если SMP-200/201 не был перекрыт в течении 7 дней, зашлифовать абразивом градации P400 или выше и нанести заново.

Примечания

Промывайте оборудование сразу после использования.

Не превышайте рекомендованную толщину сухой плёнки в 10 мк...

SMP-200/201 не рекомендуется наносить на виниловые поверхности.

Может быть оклеен маскировочной плёнкой через 10-20 минут.

Срок годности: 2 года при 20°С. Хранить в сухом прохладном месте.