



Изолятор предназначен для изоляции старого термопластичного лакокрасочного покрытия, блокирует воздействие агрессивных растворителей. Готов к применению. Не требует разбавления! Перед нанесением следующего слоя изолятор не шлифуют.

Цвет: серый.

Плотность: 1,17г/см³. **Фасовка: 0,5 л.**

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

Нанесение

Не требует разбавления!

Диаметр сопла	1,4-1,6 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	1
Рекомендуемая толщина	25 мкм
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C 30 мин

Очистку оборудования производить только растворителями на основе изопропилового или этилового спиртов!

Последующие покрытия: распыляемая шпатлевка Polyester Stopper, акриловые грунты

Срок годности 12 месяцев

