



MS Clear Express 3+1

быстросохнущий лак MS

RX C-06



Двухкомпонентный быстросохнущий акриловый лак. Предназначен для локального и поддетального ремонта металлических и пластиковых деталей автомобиля. Обладает повышенной стойкостью к царапинам (Scratch Resistance) и обеспечивает хорошую защиту от ультрафиолета (UV).

Плотность: 1,0 г/см³. **Фасовка: 0,5 л.**

Подложки, подготовка поверхности

Базовое покрытие – выдержка 15 минут

Пропорции смешивания

	По объёму	По весу
быстросохнущий лак MS RX C-06	100 мл	100 г
отвердитель RX H-06	33 мл	32 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	20 мл	18 г

Нанесение

Жизнеспособность	3 часа при +20°C
Вязкость распыления (B3-4).	16"-19" при +20°C
Диаметр сопла	1,3-1,5 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2
Рекомендуемая толщина	40-50 мкм
Теоретический расход	1 л на 7,5 м ² (50 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	6 часов
Форсированная сушка при +60°C.	20 мин
Инфракрасная сушка	7 мин

Срок годности. 24 месяца



RX C-06
RX H-06



6h/20°C



16"-19"/20°C
RX T-01, RX T-02
15-20%



Ø 1,3-1,5 mm
P = 2,0-4,0 bar
x2=40-50 мкм



10'



6h/20°C
20'/60°C



7'