



Распыляемая шпатлёвка Polyester Stopper

RX F-05



Двухкомпонентная полиэфирная распыляемая шпатлёвка с хорошими наполняющими свойствами предназначена для заполнения пор и неровностей грубо обработанных поверхностей. Шпатлёвка наносится распылением. Исключительно легко шлифуется, характеризуется коротким временем сушки.
EU/2004/42 Cat II B(c) VOC 190 g/l, VOC limit 540 g/l
Цвет: серый
Фасовка: 0,75 л

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, черная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка матирующим полотном
красного цвета или абразивом P240, обезжиривание
ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание
Не наносить на старые термопластичные покрытия!
Не наносить на фосфатирующие грунты!

Пропорции смешивания	По объёму	По массе
Распыляемая шпатлёвка RX F-05	100 мл	100 г
Отвердитель RX H-41	6,5 мл	4 г

Не разбавлять!

Нанесение

Жизнеспособность	25-30 мин при +20°C
Диаметр сопла	1,8-3,0 мм
Давление	2,0-4,0 бар
Число слоёв	1-3
Межслойная выдержка	5 мин
Толщина одного слоя	200 мкм
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C	30 мин
Воздушная сушка при +20°C	2 часа
Инфракрасная сушка	10 мин

Обработка

Сухое шлифование абразив P150-P240

Последующие покрытия: фосфатирующие грунты, эпоксидные грунты, акриловые грунты

Срок годности 12 месяцев



RX F-05
RX H-41



25°-30°/20°C Не разбавлять!



Ø 1,8-3,0 mm
P=2,0-4,0 bar
x1-3



5'



30°/60°C
2h/20°C



10'



P150-P240