
2K Шпатлёвка MAGIC

Описание продукта


MAGIC универсальная шпатлевка на основе ненасыщенной полиэфирной смолы, имеющая кремообразную консистенцию. Благодаря своей структуре легка в нанесении и не имеет пор после высыхания. Имеет хорошую адгезию, хорошо обрабатывается как на «мокрую» так и на «сухую», что делает работу с ней намного удобнее.

Пропорции смешивания (вес)


Перед использованием тщательно перемешать !

Шпатлёвка MAGIC	100
Отвердитель	1~3

ПРИМЕНЕНИЕ



Шпатлёвка MAGIC
Отвердитель
100:1~3



Время сушки до шлифования
30 минут при 20°C



Рекомендуем наносить шпатлевку
несколькими тонкими слоями.
Не превышать толщину слоя 3 мм.



Рекомендована обработка
абразивом градации P120 - P180



Тщательно перемешать шпатлевку
перед началом использования.



Содержит полиэфирные смолы
и пероксид. При шлифовании
использовать пылевую маску.

Жизнеспособность:

5~10 минут при 20°C

При высокой температуре воздуха (32°C и выше), добавляйте количество отвердителя меньше 2 частей.
Это продлит жизнеспособность готовой смеси.

2K Шпатлёвка MAGIC

Поверхности пригодные к нанесению:

Сталь.
Заводские OEM покрытия.
Тщательно просушенные двухкомпонентные покрытия (уретановые, эпоксидные и т.д.)
Дерево, бетон, FRP (карбон).

Сушка:

Время сушки до шлифования 30 минут при 20°C.

Шлифование:

Обработать сухим абразивом градации P120-180, далее использовать абразив под последующее покрытие рекомендованный производителем.

Последующие покрытия:

Шпатлёвки KAROCLE могут быть перекрыты любым травящим грунтом KAROCLE.

Срок годности: 2 года в герметичной заводской упаковке при комнатной температуре.

Упаковка: 2 Шпатлевка - 3л, отвердитель 100 гр.

Здоровье и безопасность:

Только для профессионального использования.(См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.